

# DURAFLEX BR



## RÉSINE PU ACRYLIQUE SATINÉE POUR INSTALLATIONS AGROALIMENTAIRES


**PROPRIÉTÉS** : Résistante aux nettoyages répétés, aux produits chimiques et détergents – Lessivable – Mise en œuvre facile..

**DESTINATION** : Idéal pour chambres froides, installations agroalimentaires exposées à des nettoyages fréquents. Sur supports bétons et panneaux en acier prélaqué.

### CARACTÉRISTIQUES



<b>Aspect :</b>	Satiné, brillance 15% à 60°
<b>Teinte :</b>	Blanc
<b>Densité :</b>	1,37
<b>Sec :</b>	1 heure
<b>Valeur limite en UE. :</b>	Catégorie A/a : 30 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 4 g/l de COV
<b>Extrait Sec Poids :</b>	63 % +/- 2%
<b>Extrait Sec Volume :</b>	49 % +/- 2%
<b>Rendement Moyen :</b>	9.7 m <sup>2</sup> / L soit environ 50 microns par couche Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
<b>Conditionnement :</b>	15 L – 2.5 L



**CONSERVATION** : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

**CLASSIFICATION** : Famille I Classe 7b2 (NFT 36 005)

## MISE EN OEUVRE

**Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.1).**

### Préparation des fonds :

- Pour avoir une bonne adhérence, les supports doivent être propres, dépoussiérés et exempts de souillures grasses.
- Sur anciens fonds, éliminer les parties non-adhérentes
- Sur peinture existante adhérente (brillantes ou satinée) ou fonds gras : procéder à un lessivage et rinçage soignés du support avant mise en peinture.
- Sur un support présentant des zones corrodées, éliminer la rouille par brossage mécanique, ponçage
- Lessiver et poncer très soigneusement les fonds.

### Application :

Application en multi couches sur fonds propres, sains, secs et cohésifs

Sur tôles et panneaux prélaqués, sur béton et maçonneries non pulvérulents, sur anciennes peintures acryliques, sur plaque de plâtre cartonnée : Application directe sans primaire

Sur supports présentant des zones corrodées : Après élimination de la rouille, 1 couche de MONOCOUCHE HYDRO WG sur les zones concernées puis 1 à 2 couches de DURAFLEX BR

Sur fonds farinants : 1 couche de primaire DX Fix puis 1 à 2 couches de DURAFLEX BR

Ne pas appliquer à une température inférieure à + 10°C et supérieure à 25°C

**Matériel** : Rouleau antigoutte 12 mm ou polyester tissé 13 mm, brosse polyester,

**Nettoyage et dilution** : Eau

**Dilution** : 5% maximum



### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com) et aux indications portées sur l'emballage

Cette fiche a été établie et corrigée le 03/04/2023. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.